

GUIDA AL TRATTAMENTO E ALLA MANUTENZIONE

ISTRUZIONI

Il Cotto Palagio per le sue caratteristiche fisiche, richiede un trattamento particolarmente facile e rapido; alcune semplici attenzioni permettono di ottenere un risultato eccezionale e duraturo di sicura soddisfazione.

LAVAGGIO

Eeguire il lavaggio solo a pavimento completamente asciutto (occorrono indicativamente dopo la posa a malta circa 20 giorni, e 5-10 giorni per la posa a colla, a seconda delle condizioni del tempo e delle stagioni).

1. Bagnare con acqua e poi lavare e strofinare il pavimento con ACIDO TAMPONATO per qualche minuto. (Con 1 litro = 5 mq.). Fare attenzione a togliere ogni residuo di calce, cemento o colla dalle piastrelle.
2. Risciacquare bene fino ad ottenere acqua chiara. L'operazione va fatta prima che il pavimento si asciughi dopo la pulitura con acido.

TRATTAMENTO

Il trattamento va iniziato a pavimento asciutto (si consiglia di lasciare circolare l'aria nell'ambiente anche in inverno per facilitare l'evaporazione dell'umidità).

Consiste in:

1. Stendere con spugna o pennellina il prodotto di fondo (1 litro = 20 mq.) che ha la funzione di impregnante e livellante.

2. Dopo 24 ore stendere una mano di cera in pasta cremosa (neutra o anticata) in modo uniforme (1 litro = 8-10 mq.).

Il trattamento può essere fatto con cera neutra, per ottenere una colorazione calda e vicina al colore originale del prodotto, oppure cera anticata per ottenere una colorazione tendente al moro, simile a quella del cuoio invecchiato.

Spazzolare subito dopo per meglio distendere e far assorbire il prodotto, possibilmente con lucidatrice a spazzola.

3. Dopo 48 ore stendere una seconda mano di cera a finire, con funzione protettiva e antipolvere. Spazzolare con lucidatrice a spazzola.

N.B. Durante la stesura della BASE o della CERA, in caso di sospensione del lavoro, si raccomanda di terminare lungo le fughe (non lasciare cioè mezza piastrelle non trattate).

MANUTENZIONE

Il pavimento così ottenuto non ha bisogno di altro; periodicamente, a seconda dell'usura, si può usare la cera di mantenimento in commercio.

Per la normale pulizia lavare semplicemente con acqua.

Ogni 3-4 settimane si può ripassare la lucidatrice a spazzola sul pavimento pulito; ritornerà come nuovo e rinnoverà la vostra soddisfazione.

COTTO ARROTATO

Materiale da lavare



Non preoccuparti del primo aspetto all'arrivo del materiale e dopo la posa in opera; semplici mosse potranno mostrarti il prodotto nella sua unicità e bellezza.

Materiale lavato



Lavaggio: con soluzione acida (tamponato) per rimuovere l'inerte, i residui di stucco e lo sporco di cantiere.


Materiale trattato



Trattamento: occorre stendere in modo uniforme una mano di impregnante e successivamente due mani di cera di finitura. Possono essere utilizzate sia cere liquide che in pasta.

COTTO TRATTATO

Materiale da lavare




Non preoccuparti del primo aspetto all'arrivo del materiale e dopo la posa in opera; semplici mosse potranno mostrarti il prodotto nella sua unicità e bellezza.

Materiale lavato



Lavaggio: con soluzione acida (tamponato) per rimuovere l'inerte, i residui di stucco e lo sporco di cantiere.

Materiale trattato



Trattamento: occorre stendere in modo uniforme una mano di impregnante e successivamente due mani di cera di finitura. Possono essere utilizzate sia cere liquide che in pasta.

FATTO A MANO TERRE PREZIOSE

Materiale da lavare



Non preoccuparti del primo aspetto all'arrivo del materiale e dopo la posa in opera; semplici mosse potranno mostrarti il prodotto nella sua unicità e bellezza.

Materiale lavato



Lavaggio: con soluzione acida (tamponato) per rimuovere l'inerte, i residui di stucco e lo sporco di cantiere.

Materiale trattato



Trattamento: occorre stendere in modo uniforme una mano di impregnante e successivamente due mani di cera di finitura. Possono essere utilizzate sia cere liquide che in pasta.